



Fisa tehnica a produsului:
MASA DE SPACLU "EMEX LQ"

Masa de spaclu "Emex LQ" este un produs profesional, gata de aplicare, de mare vascozitate, pe baza de rasini acrilice, fileri si aditivi, destinat netezirii suprafetelor neuniforme, umplerii gaurilor, rosturilor sau neuniformitatilor si fisurilor dintre si din placile de beton si, in general, corectarii defectelor suprafetelor de orice tip in vederea acoperirii cu vopsele lavabile sau produse similare.

Elemente caracteristice principale:

1. GENERALITATI

- Aderenta excelenta;
- Proprietati termoizolante;
- Proprietati fono absorbante;
- Pelicula flexibila;
- Uscare la aer;
- Colorabila in orice nuanta;
- Utilizabila ca adeziv;
- Timp de uscare redus;
- Rezistenta la medii alcaline;
- Caracter ecologic.

2. DOMENII DE UTILIZARE

Masa de spaclu "Emex LQ" este recomandata pentru toate substraturile problematice (care lucreaza), sau care sunt supuse vibratiilor.

Produsul poate fi acoperit cu gleturi, vopsele si tencuieli pe baza de apa.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

| Nr. crt. | Caracteristica | U.M. | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiza |
|----------------------|----------------|------|--------------------------------------|-------------------|
| Produs lichid | | | | |
| 1. | Aspect | - | Produs tixotrop, alb,fara impuritati | examinare vizuala |

| | | | | |
|----|--|-------------------------|--|---------------------------------|
| 2. | Densitate, la 20°C | g/cm ³ | 1,45 ÷ 1,6 | SR EN ISO 2811-02 |
| 4. | Continut de nevolatile | % | 75 - 78 | SR ISO 3251 |
| 5. | Timp uscare | ore | Max. 18 ore | STAS 2875/75 |
| 6. | Consum specific | g/m ² /strat | 250 - 400 | Functie de defectele suprafetei |
| 7. | Numar de straturi | - | 2 | |
| 8. | COV | g/l | Max. 90 | EN ISO 11890-2 |
| 9. | Subcategorie produs (cf. D E 2004/42/CE) | g/l | Acoperiri performante - monocomponente. Valori COV limita : 140 (2007) / 140 (2010) | |

Pelicula

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|----|--------------------|--------------|
| 10. | Aspect | - | Pelicula semi mata | Vizual |
| 11. | Aderenta, grila 2 mm, pelicula 250 µm | - | 1 | SR ISO 2409 |
| 12. | Flexibilitate pe dorn conic | mm | 4 | STAS 7543/74 |

4. INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Mod de aplicare: Intindere cu spaclul sau gletiera.

Aplicarea produsului pe suprafata-suport se face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acesteia, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei.

- **Betonul sau mortarele noi (inclusiv reparatiile) necesita minim 28 zile pentru intarire si uscare inaintea aplicarii; nerespectarea acestei conditii afecteaza rezistenta produsului in timp, determina exfolieri sau basicari, iar vopselele colorate este posibil sa sufera modificari cromatice.**
- suprafetele tencuite se verifica prin ciocanire inainte de aplicarea produsului; daca se dovedesc necorespunzatoare (suna a gol) se indeparteaza complet tencuiala, pana la zidarie si se refac cu un mortar de aceeasi clasa cu cel initial;
- se remediaza fisurile si alte imperfectiuni inainte de aplicarea produsului;
- vopselele vechi, neaderente, se indeparteaza complet prin razuire, ardere cu lampa de benzina sau folosind solutia chimica speciala pentru decapare "Emex CM Cleaner" sau "Emex PC Eco";
- zonele atacate de mucegai se curata si se impregneaza cu Sanitizantul "Emex Forte"
- suprafetele ce urmeaza a se acoperi cu Masa de Spaclu „EMEX LQ", se curata de impuritati sau grasimi,

Pregatirea suprafetei-suport:

se asperizeaza, praful rezultat indepartandu-se cu ajutorul periilor (par moale) sau prin suflare cu aer comprimat;

- suprafetele trebuie sa fie netede, plane, uscate.
- cu ajutorul unui spaclu sau cu o pensula mica se remediaza fisurile si alte imperfectiuni inainte de aplicarea gleturilor, vopselelor sau tencuielilor utilizate ca strat final;
- produsul se lasa la uscare minim 18 de ore in vederea reacoperirii.
- nu se aplica peste zugraveli existente din huma sau vopsele pe baza de solventi sau ulei, indiferent de stratul final.

Produsul se depoziteaza la temperatura de aplicare minim 24 ore inainte de folosire.

Inainte de deschiderea ambalajului se indeparteaza de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu contamina produsul.

Se amesteca bine produsul in ambalajul original.

Compatibilitate:

Se va evita amestecarea produsului cu orice alte produse chiar similare, pentru evitarea riscului aparitiei unor probleme de compatibilitate. Straturile pregatitoare (tencuieli cimentice, gleturi, amorse, etc.) vor fi recomandate sau confirmate de producatorul "Romtehnochim", pentru asigurarea unei compatibilitati maxime.

Este interzisa amestecarea produsului cu var, huma sau vopsele pe baza de solventi

Produsul NU se va dilua. Aplicarea se face ca atare.

Temperatura optima de aplicare a produsului este cuprinsa intre 5 si 30°C, iar umiditatea relativa de max. 70%.

Umiditatea suportului nu trebuie sa depaseasca 8 %.

Temperatura suportului va fi cu cel putin 3°C peste temperatura punctului de roua pentru a evita condensarea umiditatii pe suport.

NU SE VA UTILIZA SUB +5°C SAU PE SUPRAFETE UMEDE

Produsul se livreaza in bidoane PE inchise etans. Pe etichetele ambalajelor sunt inscrise: numele producatorului, denumirea produsului, tipul produsului, data fabricatiei, subcategoria produsului, COV, termenul de valabilitate, cantitatea neta, semne avertizoare.

Ambalajele se depoziteaza in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de foc, la temperaturi intre minim +5°C si maxim +30°C.

5. CONDITII DE APLICARE

6. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT

ATENTIE!

Depozitarea la temperaturi de sub +5 °C poate duce la deteriorarea produsului.

In ambalajele originale, inchise etans, termenul de valabilitate al produsului este de 24 luni de la data fabricatiei, cu conditia respectarii conditiilor de depozitare.

7. TERMEN DE VALABILITATE

Produsul dintr-un ambalaj parțial golit are o valabilitate mică, urmare apariției reacțiilor chimice de reticulare oxidativa generate de oxigenul prezent ca urmare a patrunderii aerului. La depășirea termenului de valabilitate produsul trebuie reverificat din punct de vedere al caracteristicilor peligrosoare conform condițiilor tehnice prevazute și poate fi utilizat dacă aceste caracteristici corespund.

8. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI

Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicând cu strictete normele de protecția muncii și igienei sanitare în vigoare.

Se interzice contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele.

Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și va尊重规例 de igienă muncii.

PRODUSUL NU ESTE TOXIC SAU INFLAMABIL

Fraze de Securitate

- | | |
|------|--|
| S2 | a nu se lăsa la îndemana copiilor. |
| S 26 | În cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multă apă și se consulta un specialist. |
| S 46 | în caz de înghițire, a se consulta imediat medicul. |

Toate informațiile de mai sus sunt oferite cu buna credință, în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu produsele „EMEX”, marca înregistrată a „ROMTEHNOCHIM” s.r.l., și trebuie să respecte ca atare.

Produsele „EMEX” sunt destinate utilizării profesionale. Orice abatere de la condițiile și metodele de aplicare, depozitare sau pregătire a suprafetei poate influența negativ performanțele produselor puse în opera. „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-si asuma responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare a folosirii acestuia în afara recomandărilor sale.

Toate produsele sunt realizate în sistemul de Management Integrat al Calității ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.