



Fisa tehnica a produsului:

MEMBRANA POLIURETANICA EXPANDABILA HIDROIZOLANTA “EMEX”

Membrana Poliuretanica Hidroizolanta Bicomponenta “Emex” este un produs profesional pe baza de polioili acrilici, intaritori de tip izocianat aromatic si materiale de gonflare dure. Este un tip de pardoseala turnata expandabila prin impact, ideală pentru utilizare la exterior in vederea hidroizolarii pe termen foarte lung in conditii de trafic intens.

Produsul se caracterizeaza prin aderenta deosebita la suport, putere mare de hidroizolare si rezistenta la socuri mecanice.

Mecanismul de formare a peliculei este determinat de conversia chimica la amestecul cu intaritorul (de tip izocianat aromatic).

Culori: standard RAL.

Elemente caracteristice principale:

1. GENERALITATI

- produs hidroizolant;
- aderenta mare la diferite suprafete-suport;
- rezistenta la socuri mecanice;
- rezistenta deosebita infiltratiilor;
- putere de acoperire foarte buna;
- duritate mare;
- durabilitate;
- rezistenta excelenta la uzura;
- rezistenta superioara la UV.

Detalii produs – tricomponent :

- Componenta A – Baza poliuretanica pe baza de rasina poliolica
- Componenta B – Intaritor izocianat aromatic (sau alifatic in functie de destinatie)

2. DOMENII DE UTILIZARE

Produsul se foloseste ca strat final in special la exterior dar si la interior pentru protejarea si decorarea pardoselilor cimentice impotriva apei dar si pentru protejarea impotriva socurilor mecanice.

Membrana Poliuretanica Hidroizolanta Bicomponenta “Emex” este special recomandata pentru terase, scari exterioare, bazine, piscine, stranduri, alei, piste de biciclete, etc.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
Produsul ca atare				
1.	Aspect, culoare	-	produs omogen ,colorat	examinare vizuala
2.	Continut de substante nevolatile (3 ore la 125°C)	%	min. 90	SR EN ISO 3251-03
3.	Timp de scurgere, j 4 mm, la 23°C	s	90 - 110	SR EN ISO 2431-2003
4.	Pot-life, amestec la 23±2°C	min	max. 30	SR EN ISO 9514-2005
5.	Timp de uscare - la 20°C tip C - la 20°C tip E	Ore Zile	Max. 8 Max. 3	SR EN 29117-98
6.	COV	g/l	Max. 250	EN ISO 11890-2
7.	Subcategorie produs (cf. DE 2004/42/CE)	g/l	Acoperiri performante reactive-bicomponente cu destinatie speciala Valori COV limita : 550 (2007) / 500 (2010)	
Pelicula				
8.	Aspect	-	pelicula zgrunturoasa	examinare vizuala
9.	Aderenta grila de 1mm	-	0	SR ISO 2409:2003
10.	Proporție amestec componenti (orientativ)		A - 1000 gr B - 180 ÷ 240 gr	
11.	Tip de uscare la 23°C - 8 ore superficial (circulabil) - 72 ore total (exploatare)	-	D	SR EN ISO 2431-2003
12.	Rezistența la apa: (20°C, timp imersie 500 ore; timp revenire 2 ore)	-	buna, fara basicari, inmuieri, pierderea aderenței, fara modificari semnificative.	SR EN ISO 2812-2 :1996
13.	Rezistența la ulei mineral (20°C, timp imersie 48 ore; timp revenire 2 ore)	-	buna, fara basicari, inmuieri, pierderea aderenței, fara modificari semnificative.	STAS 2994-69
14.	Rezistența la solutie NaOH - 10% : (20°C; timp imersie 4 ore, timp revenire 2 ore)	-	buna, fara basicari, inmuieri, pierderea aderenței, fara modificari semnificative.	SR EN ISO 2812:1996

4. INSTRUCTIUNI DE APICARE

Este obligatorie respectarea strictă a tuturor indicatiilor, precauțiilor sau limitarilor, de mai jos, în vederea obținerii unor performante maxime ale produsului.

Mod de aplicare: | Se aplica prin turnare si nivelare cu piepteni si role cu ace.

Raport masic componente (A/B) – 1000 gr A / 180 - 240 gr B*

Rapoartele sunt gravimetrice, deci se recomanda cantarirea componentilor, NU dozarea volumetrica.

Se amesteca doar cantitatea ce poate fi folosita in perioada de viabilitate a amestecului (pot-life), de cca. 30 min. la 23°C.

Perioada de viabilitate a produsului poate scadea odata cu cresterea temperaturii si marirea cantitatii de amestec, datorita accelerarii reactiilor chimice, la temperaturi mai mari de 23°C.

Componenta de gonflare si cuartul vor fi distribuite prin aplicarea pe suprafata dupa ce s-a acoperit cu amestecul A+B.

Atentie: Nu se va amesteca produsul cu intaritorul mai mult de max. 3 minute. Amestecarea se va face la viteza mica de rotatie, pentru evitarea incalzirii produsului.

Produsul **NU** este compatibil cu apa.

Produsul **NU** nu se dilueaza.

Dupa aplicarea pardoselii, suprafata in cauza se dezaereaza min. 5 minute cu rola cu ace.

Aplicarea pardoselii se va face dupa min. 4 ore si max. 24 ore de la aplicarea grundului de impregnare. In situatia in care s-au depasit cela max. 24 de ore, suprafata va trebui reasperizata.

Produsul este destinat strict aplicarii profesionale.

Aplicarea produsului pe suprafata-suport se face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acesteia, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei.

- betonul nou (inclusiv reparatii) are nevoie de 28 zile pentru intarire si uscare inaintea aplicarii;

- se remediază fisurile si alte imperfektii inainte de aplicarea produsului;

vopselele vechi, neaderente, adezivii se indeparteaza in totalitate prin razuire, ardere cu lampa de benzina, sablare sau cu solutia chimica EMEX CM CLEANER (in special pentru prenadez); nu se admit urme de alte vopsele.

- suprafetele ce urmeaza a se acoperi se curata de impuritati si/sau grasimi, se asperizeaza, praful rezultat indepartandu-se cu ajutorul periilor (par moale) sau prin suflare cu aer comprimat;

- suprafetele trebuie sa fie netede, plane, uscate, rezistente (stabile);

- trebuie avut in vedere ca betoanele care contin aditivi ca: silicati, alcool polilvinilic, ceruri, etc., pot influenta in mod negativ

Pregatirea suprafetei-suport:

* Se indica la livrare functie de tipul intaritorului si destinatia produsului.

aderenta produsului la suport.

- eflorescente se vor indeparta de preferinta cu discuri, perierea nefiind eficienta. Nu se recomanda sablarea cu nisip sau decaparea acida. Daca se foloseste totusi decaparea acida, in situatii speciale (urme persistente de ulei, etc.), atunci aceasta se va face cu acid clorhidric diluat la max. 15% concentratie, cca. 0,5 l/m². Se va cauta obtinerea unei spumari uniforme. Suprafata va fi spalata ulterior abundant cu detergent, in vederea inlaturarii urmelor de acid si obtinerea unui pH=7.

Produsul se depoziteaza la temperatura de aplicare minim 24 ore inainte de aplicare.

Inainte de deschiderea ambalajului se indeparteaza de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu contamina produsul.

Se omogenizeaza bine componenta A in ambalajul original folosind un amestecator mecanic, apoi se adauga componenta B.

Temperatura optima de aplicare a produsului: 15 si 30°C.

Temperatura produsului: 15 si 30°C.

Temperatura suportului: 15 si 40°C.

Umiditatea relativă a mediului max. 65%.

Umiditatea suportului max. 4 %.

Membrana poliuretanica in contact cu apa in faza de preparare / aplicare sufera deteriorari ireversibile, calitatea rezultata fiind afectata semnificativ.

Temperatura suportului va fi cu cel putin 3°C peste temperatura punctului de roua pentru a evita condensarea umiditatii pe suport, ce poate determina scaderea aderentei, a luciului sau basicari.

Produsele nu se vor aplica pe timp de ceata, ploaie, ninsoare, sau cand exista pelicula de apa sau gheata pe suprafata suport.

Se va evita deasemeni aplicarea produselor in conditii de vant puternic sau in prezenta unei mari cantitati de praf in atmosfera.

Membrana Poliuretanica Hidroizolanta "EMEX" are o durata de uscare de cca. 8 ore la 20 - 23°C. Scaderea temperaturii sub pragul de 5°C conduce la degradarea ireversibila a intaritorului.

Parametrii de rezistenta, atat chimica cat si mecanica se vor realiza dupa cca. 4 zile de la aplicare, la o temperatura de 20 – 23°C.

Consumul specific este de cca. 1,7 – 1,8 Kg amestec/m²/strat/ 4 mm grosime (expandat), in conditii optime de aplicare. Acest consum poate fi influentat de imperfektiunile suportului si de metoda de aplicare. Pierderile din cursul pregatirii si aplicarii trebuie luate separat in calcul.

Produsul se livreaza in ambalaje metalice inchise etans. Pe etichetele ambalajelor sunt inscrise: numele producatorului, denumirea produsului, tipul produsului, data fabricatiei, sub categoria produsului, COV, termenul de valabilitate, cantitatea

5. CONDITII DE APPLICARE

6. USCARE SI INTARIRE

7. CONSUM SPECIFIC

8. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT

neta, semne avertizoare: INFLAMABIL SI NOCIV.

Ambalajele se depoziteaza in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de foc, la temperaturi cuprinse intre 7 si 30°C.

Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, special utilate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiatii solare sau intemperii, respectand reglementarile privind transportul substantelor inflamabile si nocive.

In ambalajele originale, inchise etans, cu respectarea conditiilor de transport si depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 5 luni de la data fabricatiei.

In cursul acestei perioade sunt posibile urmatoarele modificari care nu afecteaza proprietatile peliculogene ale produselor:

9. TERMEN DE VALABILITATE

cresterea vascozitatii	se inlatura prin corectii cu diluant
sedimentare de pigment	se inlatura prin agitare pana la omogenizare perfecta

Produsul dintr-un ambalaj parcial golit NU mai poate fi utilizat, urmare a reticularii. La depasirea termenului de valabilitate produsul trebuie reverificat din punct de vedere al caracteristicilor peliculogene conform conditiilor tehnice prevazute si poate fi utilizat daca aceste caracteristici corespund.

10. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI

Produsul contine diluanti reactivi cu caracter inflamabil si nociv. Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare.

Se interzice:

- prezenta surselor de foc deschis (scantei, fumat, etc.);
- utilizarea echipamentelor electrice si uneltelor neconforme cu normele in vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
- inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor.

Pe parcursul aplicarii produsului se vor asigura ventilatia si sistemele de stingere a incendiilor corespunzatoare. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si se vor respecta regulile de igiena muncii.

Fraze de risc:

R 11	Foarte inflamabil
R20/21	Nociv prin inhalare si in contact cu pielea
R36/38	Irritant pentru ochi si pentru piele

Fraze de securitate:

S2	a nu se lasa la indemana copiilor
S15	a se pastra departe de caldura

S26	in caz de contact cu ochii spalati imediat cu apa si solicitati ajutor medical
S24/25	evitati contactul cu pielea si cu ochii
S47/49	a se pastra numai in ambalajul original, la temperatura de max. 35°C
S55	tratarea produsului prin mijloace adecvate inainte de deversarea in mediul acvatic.

Toate informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta, in vederea obtinerii celor mai bune rezultate cu produsele „EMEX”, marca inregistrata a „ROMTEHNOCHIM” s.r.l., si trebuie respectate ca atare.

Produsele „EMEX” sunt destinate utilizarii profesionale. Orice abatere de la conditiile si metodele de aplicare, depozitare sau pregatire a suprafetei poate influenta negativ performantele produselor puse in opera. „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-si asuma responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare a folosirii acestuia inafara recomandarilor sale.

Toate produsele sunt realizate in sistemul de Management Integrat al Calitatii ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.