



### Fisa tehnica a produsului:

### PARDOSEALA POLIURETANICA AUTONIVELANTA "EMEX"

Pardoseala Poliuretanica Autonivelanta "Emex" este un produs profesional pe baza de polioli acrilici, ce reticuleaza cu poliizocianatii ca intaritor, cu autonivelare si aspect final deosebit, ce confera suporturilor calitati speciale, printre care o rezistenta deosebita si de durata la uzura.

Produsul se caracterizeaza prin aderenta deosebita la suport, rezistenta mare la intemperii, medii chimice puternic agresive, variatii mari de temperatura, trafic, etc.

Mecanismul de formare a peliculei este determinat de conversia chimica la amestecul cu intaritorul (de tip izocianat).

Culori: RAL standard.

Elemente caracteristice principale:

- **produs agrementat sanitar;**
- aderenta excelenta la suprafete-suport din beton;
- putere de acoperire foarte buna;
- grad de luciu superior;
- duritate mare;
- durabilitate;
- rezistenta excelenta la uzura;
- rezistenta superioara la UV;
- rezistenta mare la intemperii, factori chimici, medii alcaline, hidrocarburi, agenti corozivi;

**Detalii produs – bicomponent:**

- Componenta A - Baza poliuretanica
- Componenta B - Intaritor izocianat alifatic

## 1. GENERALITATI

## 2. DOMENII DE UTILIZARE

Produsul se foloseste ca strat final in special la exterior dar si la interior pentru protejarea si decorarea pardoselilor noi sau vechi, in domeniul constructiilor civile si industriale, pentru realizarea de pardoseli interioare, de tip "high solid", cu autonivelare, cu aspect final deosebit, folosite in special in zone de uzura mare (trafic intens), expuse mediilor chimice sau pentru protectie deosebita, dar si pentru

un aspect placut cum ar fi: birouri, spatii de prezentare, magazine, expozitii, hale de procesare carne sau lapte sau de imbuteliere, farmacii, discoteci, laboratoare, scoli, bucatarii de restaurant, showroom-uri, etc.

### 3. CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
<b>Produsul ca atare</b>				
1.	Aspect, culoare	-	produs omogen ,colorat	examinare vizuala
2.	Continut de substanțe nevolatile (3 ore la 125°C)	%	min. 99	SR EN ISO 3251-03
3.	Densitate	g/cm³	1,40 - 1,50	SR ISO 2811-2002
4.	Timp de scurgere, j 4 mm, la 23°C	s	70 - 100	SR EN ISO 2431-2003
5.	Pot-life, amestec la 23±2°C	min.	max. 30	SR EN ISO 9514-2005
6.	Timp de uscare - la 20°C tip C - la 20°C tip E	Ore Zile	Max. 12 Max. 4	SR EN 29117-98
7.	Subcategorie produs (cf. DE 2004/42/CE)	g/l	Acoperiri performante reactive-bicomponente cu destinatie speciala Valori COV limita: 550 (2007) / 500 (2010)	
<b>Pelicula</b>				
8.	Aspect	-	pelicula continua, fara defecte, lucioasa	examinare vizuala
9.	Aderenta grila de 1mm	-	0	SR ISO 2409:2003
10.	Proporție amestec componenti (orientativ)		A – 800 - 840 gr B - 160 - 200 gr	
11.	Tip de uscare la 23°C - 24 ore superficial (circulabil) - 72 ore total (exploatare)	-	D	SR EN ISO 2431-2003
12.	Rezistența la apa: (20°C, timp imersie 500 ore; timp revenire 2 ore)	-	buna, fara basicari, inmuieri, pierderea aderenței, fara modificari semnificative.	SR EN ISO 2812-2:1996
13.	Rezistența la ulei mineral (20°C, timp imersie 48 ore; timp revenire 2 ore)	-	buna, fara basicari, inmuieri, pierderea aderenței, fara modificari semnificative.	STAS 2994-69
14.	Rezistența la solutie NaOH - 10%: (20°C; timp imersie 4 ore, timp revenire 2 ore)	-	buna, fara basicari, inmuieri, pierderea aderenței, fara modificari semnificative.	SR EN ISO 2812:1996
15.	Rezistența la abraziune, min.	g nisip/µm	500	STAS 2188/1-74

## 4. INSTRUCTIUNI DE APLICARE

*Este obligatorie respectarea stricta a tuturor indicatiilor, precautiilor sau limitarilor, de mai jos, in vederea obtinerii unor performante maxime ale produsului.*

### **Mod de aplicare:**

Se aplica prin turnare si nivelare cu piepteni si role cu ace.

**Raport componente (informativ) – 800 gr A / 200 gr B\***

**Rapoartele sunt gravimetrice, deci se recomanda cantarirea componentilor, NU dozarea volumetrica.**

Se amesteca doar cantitatea ce poate fi folosita in perioada de viabilitate a amestecului (pot-life), de cca. 30 min. la 23°C.

*Perioada de viabilitate a produsului poate scadea odata cu cresterea temperaturii si marirea cantitatii de amestec, datorita accelerarii reactiilor chimice, la temperaturi mai mari de 23°C.*

Se amesteca componentele A si B cca. 2 minute pentru omogenizare

**Atentie: Nu se va amesteca produsul cu intaritorul mai mult de max. 3 minute. Amestecarea se va face la viteza mica de rotatie, pentru evitarea incalzirii produsului.**

Produsul **NU** este compatibil cu apa.

Produsul **NU** nu se dilueaza.

Dupa aplicarea pardoselii, suprafata in cauza se dezaereaza min. 5 minute cu rolă cu ace.

Aplicarea pardoselii se va face dupa min. 12 ore si max. 20 ore de la aplicarea grundului de impregnare.

### **Pregatirea suprafetei-suptor:**

Aplicarea produsului pe suprafata-suport se face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acesteia, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei.

- betonul nou (inclusiv reparatii) are nevoie de 28 zile pentru intarire si uscare inaintea aplicarii;

- se remediază fisurile si alte imperfekteuni inainte de aplicarea produsului;

vopselele vechi, neaderente, adezivii se indepartează in totalitate prin razuire, ardere cu lampa de benzina, sablare sau cu solutia chimica EMEX CM CLEANER (in special pentru prenadez); nu se admit urme de alte vopsele.

- suprafetele ce urmează să se acoperă se curăță de impurități și/sau grasimi, se asperizează, praful rezultat îndepărându-se cu ajutorul periilor (par moale) sau prin suflare cu aer comprimat;

- suprafetele trebuie să fie netede, plane, uscate, rezistente (stabile);

\* Se indica la livrare functie de tipul intaritorului si destinatia produsului.

- trebuie avut in vedere ca betoanele care contin aditivi ca: silicati, alcool polilvinilic, ceruri, etc., pot influenta in mod negativ aderenta produsului la suport.

- eflorescente se vor indeparta de preferinta cu discuri, perierea nefiind eficienta. Nu se recomanda sablarea cu nisip sau decaparea acida. Daca se foloseste totusi decaparea acida, in situatii speciale (urme persistente de ulei, etc.), atunci aceasta se va face cu acid clorhidric diluat la max. 15% concentratie, cca. 0,5 l/m<sup>2</sup>. Se va cauta obtinerea unei spumari uniforme. Suprafata va fi spalata ulterior abundant cu detergent, in vederea inlaturarii urmelor de acid si obtinerea unui pH=7.

Produsul se depoziteaza la temperatura de aplicare minim 24 ore inainte de aplicare.

Inainte de deschiderea ambalajului se indeparteaza de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu contamina produsul.

Temperatura optima de aplicare a produsului: 15 si 30°C.

Temperatura produsului: 15 si 30°C.

Temperatura suportului: 15 si 40°C.

Umiditatea relativă a mediului max. 65%.

Umiditatea suportului max. 4 %.

*Produsul epoxidic in contact cu apa in faza de preparare / aplicare sufera deteriorari ireversibile, calitatea rezultata fiind afectata semnificativ. Este interzisa folosirea oricarui solvent, diluant, etc., altor vopsele sau produse care in amestec pot fi considerate contaminanti inafara recomandarilor producatorului "Romtehnochim".*

Temperatura suportului va fi cu cel putin 3°C peste temperatura punctului de roua pentru a evita condensarea umiditatii pe suport, ce poate determina scaderea aderenței, a luciului sau basicari.

Produsele nu se vor aplica pe timp de ceata, ploaie, ninsoare, sau cand exista pelicula de apa sau gheata pe suprafata suport.

Se va evita deasemeni aplicarea produselor in conditii de vant puternic sau in prezenta unei mari cantitati de praf in atmosfera.

- Se aplica in prealabil Grund de Impregnare Poliuretanic sau Grund de Impregnare Epoxidic Bicomponent in amestec cu intaritorul aferent in proportiile recomandate. Amorsa are rolul de a realiza imbibarea suprafetei si umplerea porilor prezenti in beton, pentru evitarea aparitiei de cratera, zone mate, pori sau intepaturi.

- Dupa intarirea in profunzime a stratului de amorsa (12 – 20 h) se va trece la aplicarea pardoselii poliuretanice.

- Aplicarea se va face prin turnare si nivelare cu aplicatorul de pardoseli (pieptene cu distanțiere pentru reglarea grosimii) si dezaerare cu role cu ace.

Inaltimea dintilor pieptenului se va regla la dorita grosimea a stratului de pardoseala.

## 5. CONDITII DE APPLICARE

## 6. MODALITATEA DE APPLICARE

## 7. CONSUM SPECIFIC

Consumul specific este de cca. 1,5 - 1,9 kg amestec /m<sup>2</sup>/1 mm grosime, in conditii optime de aplicare. Acest consum poate fi

influentat de imperfectiunile suportului si de metoda de aplicare. In general se utilizeaza grosimi de 1,5 - 3 mm. Pierderile din cursul pregatirii si aplicarii trebuie luate separat in calcul.

Durabilitatea si calitatea pardoselii creste odata cu grosimea aplicata.

Este recomandat ca pentru activitati intense (trafic, spalare continua, masini de tonaj, etc.) sa fie aplicat un strat de 3 mm.

Pardoseala Poliuretanica Autonivelanta "EMEX" are o durata de uscare de min. 20 ore la 20 - 23°C.

Scaderea temperaturii sub pragul de 15°C nu este recomandata, intrucat produsul reticuleaza foarte greu.

Scaderea temperaturii sub pragul de 5°C conduce la degradarea ireversibila a intaritorului.

Dupa uscare, pardoseala va suporta doar trafic usor. Parametrii de rezistenta, atat chimica cat si mecanica se vor realiza dupa cca. 4 zile de la aplicare, la o temperatura de 20 – 23°C.

## 8. USCARE SI INTARIRE

## 9. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT

## 10. TERMEN DE VALABILITATE

## 10. MASURI DE SANATATE, SECURITATE SI SITUATII DE URGENTA

Produsul se livreaza in ambalaje metalice inchise etans. Pe etichetele ambalajelor sunt inscrise: numele producatorului, denumirea produsului, tipul produsului, data fabricatiei, sub categoria produsului, COV, termenul de valabilitate, cantitatea neta, semne avertizoare: INFLAMABIL SI NOCIV.

Ambalajele se depoziteaza in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de foc, la temperaturi cuprinse intre 5 si 30°C.

Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, special utilate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiatii solare sau intemperii, respectand reglementarile privind transportul substantelor inflamabile si nocive.

In ambalajele originale, inchise etans, cu respectarea conditiilor de transport si depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricatiei.

In cursul acestei perioade sunt posibile urmatoarele modificari care nu afecteaza proprietatile peliculogene ale produselor:

sedimentare de pigment

Se inlatura prin agitare pana la omogenizare perfecta

Produsul dintr-un ambalaj parcial golit **NU** mai poate fi utilizat, urmare a reticularii. La depasirea termenului de valabilitate produsul trebuie reverificat din punct de vedere al caracteristicilor peliculogene conform conditiilor tehnice prevazute si poate fi utilizat daca aceste caracteristici corespund.

Produsul contine diluanti reactivi cu caracter inflamabil si nociv.

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare.

Se interzice:

- prezenta surselor de foc deschis (scantei, fumat, etc.);
- utilizarea echipamentelor electrice si uneltelor neconforme cu normele in vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;

- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
- inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor.

Pe parcursul aplicarii produsului se vor asigura ventilatia si sistemele de stingere a incendiilor corespunzatoare. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si se vor respecta regulile de igiena muncii.

**Fraze de risc:**

R 10	Inflamabil
R20/21	Nociv prin inhalare si in contact cu pielea
R36/38	Iritant pentru ochi si pentru piele

**Fraze de securitate:**

S2	a nu se lasa la indemana copiilor
S15	a se pastra departe de caldura
S26	in caz de contact cu ochii spalati imediat cu apa si solicitati ajutor medical
S24/25	evitati contactul cu pielea si cu ochii
S47/49	a se pastra numai in ambalajul original, la temperatura de max. 35°C
S55	tratarea produsului prin mijloace adecvate inainte de deversarea in mediul acvatic.

*Toate informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta, in vederea obtinerii celor mai bune rezultate cu produsele „EMEX”, marca inregistrata a „ROMTEHNOCHIM” s.r.l., si trebuie respectate ca atare.*

*Produsele „EMEX” sunt destinate utilizarii profesionale. Orice abatere de la conditiile si metodele de aplicare, depozitare sau pregatire a suprafetei poate influenta negativ performantele produselor puse in opera. „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-si asuma responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare a folosirii acestuia inafara recomandarilor sale.*

*Toate produsele sunt realizate in sistemul de Management Integrat al Calitatii ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.*