



**Fisa tehnica a produsului:  
VOPSEA ACRILICA UNIVERSALA "EMEX SPECTRUM"**

Vopseaua Acrilica Universala "Emex Spectrum", este un produs profesional acrilic in dispersie apoasa cu un spectru foarte larg de aplicatii (ex. zidarie, lemn, metal, plastic, etc.), cu rezistente deosebite la factorii de mediu si o foarte buna aderenta. Aceste caracteristici permit utilizarea vopselei pentru majoritatea aplicatiilor de exterior si interior, cu rezultate foarte bune.

Poate fi colorata utilizand paste de colorare, sau poate fi livrata la culoarea solicitata de beneficiar.

Elemente caracteristice principale:

## 1. GENERALITATI

- aderenta mare la majoritatea suporturilor;
- putere mare de acoperire;
- inhiba aparitia ruginii rapida
- grad de alb ridicat;
- aplicare si intretinere usoara;
- timp de uscare redus;
- lavabilitate mare;
- permeabilitate la vapori si impermeabilitate la apa;
- rezistenta la fungi si mucegaiuri;
- rezistente bune la factorii de mediu;
- caracter ecologic.

## 2. DOMENII DE UTILIZARE

Vopseaua Acrilica Universala "Emex Spectrum" este recomandata pentru protejarea si finisarea suprafetelor supraterane situate la interior sau exterior din:

- material mineral: beton, zidarie, BCA, piatra, caramizi, boltari, tencuieli var-ciment, tencuieli si gleturi de var sau ipsos, tencuieli noi sau vechi pe baza de lianti, placi de gips-carton, conglomerate minerale absorbante de orice tip, zugraveli vechi de natura organica sau minerala, uscate, compacte si absorbante;
- metal: tevi, tabla, stalpi, containere etc.;
- material plastic: usi, glafuri, polietilena, polipropilena, PVC, etc.;
- alte materiale: placaj, panel, panza, carton, polistiren expandat, orice suprafete din lemn, etc.

### 3. CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
<b>Produsul ca atare</b>				
1.	Aspect	-	produs omogen, tixotrop, fara depuneri	examinare vizuala
2.	Densitate, la 23°C	g/cm³	1,30 ± 0,05	SR EN ISO 2811-2002
3.	Continut de substante nevolatile (1 ora la 120°C)	%	min. 60	SR EN ISO 3251-2003
4.	Putere de acoperire	numar straturi	1 - 2	SR ISO 6504-3:2003
5.	pH	-	7 - 9	STAS 8619/3-90
6.	Consum specific	g/m²/strat	110 -150	Functie de rugozitatea suprafetei
7.	COV	g/l	Max. 120	EN ISO 11890-2
8.	Subcategorie produs (cf. DE 2004/42/CE)	g/l	Acoperiri performante - monocomponente. Valori COV limita : 140 (2007) / 140 (2010)	
<b>Pelicula</b>				
9.	Aspect	-	pelicula continua, fara defecte, mata	examinare vizuala
10.	Timp de uscare: - la atingere - pentru reacoperire	ore	2 8	SR EN 29117-98
11.	Rezistenta la umiditate	ore	min. 200	SR EN 60068-2-30:2001

### 4. INSTRUCTIUNI DE APICARE

**Mod de aplicare:** Pensulare, pulverizare, sau roluire.

**Pregatirea suprafetei-suport:**

Aplicarea produsului pe suprafata-suport se face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acesteia, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei.

**- Betonul sau mortarele noi (inclusiv reparatiile) necesita minim 28 zile pentru intarire si uscare inaintea aplicarii; nerespectarea acestei conditii afecteaza rezistenta produsului in timp, determina exfolieri sau basicari, iar vopselele colorate este posibil sa sufera modificari cromatice.**

- se remediază fisurile și alte imperfecțiuni înainte de aplicarea produsului;

- vopselele vechi, neaderente, se îndepărtează complet prin razuri, ardere cu lampa de benzina, sablare sau folosind soluția chimică specială pentru decapare "Emex CM Cleaner" sau "Emex

PC Eco"; nu se admit urme de alte vopsele.

- suprafetele ce urmeaza a se acoperi se curata de impuritati si/sau grasimi, se asperizeaza, praful rezultat indepartandu-se cu ajutorul periilor (par moale) sau prin suflare cu aer comprimat;

- suprafetele trebuie sa fie netede, plane, uscate, rezistente;

- trebuie avut in vedere ca betoanele care contin aditivi ca: silicati, alcool polilvinilic, ceruri, etc., pot influenta in mod negativ aderenta produsului la suport.

- eflorescentelete se vor indeparta de preferinta cu discuri, perierea nefiind eficienta. Nu se recomanda sablarea cu nisip sau decaparea acida.

Daca se foloseste totusi decaparea acida, in situatii speciale (urme persistente de ulei, etc.), atunci aceasta se va face cu acid clorhidric diluat la max. 15% concentratie, cca. 0,5 l/m<sup>2</sup>. Se va cauta obtinerea unei spumari uniforme. Suprafata va fi spalata ulterior abundant cu detergent, in vedere inlaturarii urmelor de acid si obtinerea unui pH = 7.

**b) Pregatirea suprafetei-suport din metal:**

- trebuieesc indepartate orice urme de grasimi, sau alte contaminari, prin mijloace mecanice, sau prin folosirea solutiei chimice speciale pentru decapare "Emex CM Cleaner" sau "Emex PC Eco"; nu se admit urme de alte vopsele.

- petele de rugina vor fi indepartate prin perierea mecanica sau prin folosirea solutiei speciale de curatare a ruginii "Emex Rust Stop".

**c) Pregatirea suprafetei-suport din lemn:**

- Aplicarea se efectueaza in 1 - 2 straturi: pentru primul strat produsul se dilueaza cu cca. 10% apa, iar pentru obtinerea celui de al doilea strat produsul se aplica nediluat.

- Umiditatea lemnului nu trebuie sa depaseasca 10%.

- Suprafetele noi trebuieesc slefuite apoi desprafuite si degresate.

- Suprafetele deja vopsite trebuieesc decapate cu solutii de decapare "Emex CM Cleaner" sau "Emex PC Eco", dupa care se slefuesc si se desprafuesc.

Produsul se depoziteaza la temperatura de aplicare minim 24 ore inainte de aplicare.

Inainte de deschiderea ambalajului se indeparteaza de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu contamina produsul.

Se amesteca bine produsul in ambalajul original.

Se aplica mai intai un grund de amorsare recomandat de producator.

Pentru aplicare cu pensula sau rola vopseaua se dilueaza, la primul strat cu max. 10% apa, iar la al doilea strat se aplica fara dilutie. Intervalul de aplicare intre straturi este de minim 8 ore.

Temperatura produsului: 10 - 30°C.

Temperatura suportului: 15 - 40°C.

Umiditatea relativă a mediului max. 65%.

Umiditatea suportului nu trebuie sa depaseasca 12 %.

## 5. CONDITII DE APLICARE

Temperatura suportului va fi cu cel putin 3°C peste temperatura punctului de roua pentru a evita condensarea umiditatii pe suport, ce poate determina scaderea aderentei, a luciului sau aparitia de basicari.

### **NU SE VA UTILIZA SUB +5°C SAU PE SUPRAFETE UMEDE**

## **6. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT**

Produsul se livreaza in ambalaje din PVC sau PE inchise etans. Pe etichetele ambalajelor sunt inscrise: numele producatorului, denumirea produsului, tipul produsului, data fabricatiei, subcategoria produsului, COV, termenul de valabilitate, cantitatea neta, semne avertizoare: A NU SE UTILIZA SUB +5°C.

Ambalajele se depoziteaza in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de foc, la temperaturi intre minim +5°C si maxim +30°C.

### **ATENTIE!**

**Depozitarea la temperaturi de sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.**

In ambalajele originale, inchise etans, cu respectarea conditiilor de transport si depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricatiei.

In cursul acestei perioade sunt posibile urmatoarele modificari care nu afecteaza proprietatile peliculogene ale produselor:

sedimentare de pigment - se inlatura prin agitare pana la omogenizare perfecta.

Produsul dintr-un ambalaj parcial golit are o valabilitate mica, urmare aparitiei reactiilor chimice de reticulare oxidativa generate de oxigenul prezent ca urmare a patrunderii aerului. La depasirea termenului de valabilitate produsul trebuie reverificat din punct de vedere al caracteristicilor peliculogene conform conditiilor tehnice prevazute si poate fi utilizat daca aceste caracteristici corespund.

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare.

Se interzice contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele.

Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si va respecta regulile de igiena muncii.

### **PRODUSUL NU ESTE TOXIC SAU INFLAMABIL**

## **Fraze de Securitate**

- |      |  |
|------|--|
| S2   | A nu se lasa la indemana copiilor.   |
| S 26 | In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist. |

S 46 | in caz de inghitire, a se consulta imediat medicul.

*Toate informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta, in vederea obtinerii celor mai bune rezultate cu produsele „EMEX”, marca inregistrata a „ROMTEHNOCHIM” s.r.l., si trebuie respectate ca atare.*

*Produsele „EMEX” sunt destinate utilizarii profesionale. Orice abatere de la conditiile si metodele de aplicare, depozitare sau pregatire a suprafetei poate influenta negativ performantele produselor puse in opera. „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-si asuma responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare a folosirii acestuia inafara recomandarilor sale.*

*Toate produsele sunt realizate in sistemul de Management Integrat al Calitatii ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.*

*Produsele „EMEX” sunt destinate utilizarii profesionale si „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-si asuma responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare a folosirii acestuia inafara recomandarilor sale.*