



Fisa tehnica a produsului:

VOPSEA POLIURETANICA DE PARDOSEALA

"EMEX"

Vopseala Poliuretanica pentru Pardoseala "EMEX" este un produs bicomponent, pe baza de rasina poliuretanica fara solvent, pigmenti, aditivi specifici si adaos de fileri duri (α -corindon, faina de cuart, etc.) si, special conceputa pentru pardoseli.

Produsul se caracterizeaza prin aderenta deosebita la suport, rezistenta mare la intemperii, medii chimice puternic agresive, variatii mari de temperatura, trafic intens sau auto, impact, frecare, uzura, rezistenta la lumina si UV., etc.

Mecanismul de formare a peliculei este determinat de conversia chimica la amestecul cu intaritorul (de tip aminic aductat).

Culoare: produsul se fabrica intr-o gama variata de culori, conform cartelei RAL

Elemente caracteristice principale:

- agrementat sanitar

- aderenta mare la diferite suprafete-suport;
- intretinere foarte usoara;
- putere de acoperire foarte buna;
- etalare buna;
- duritate mare;
- durabilitate;
- rezistenta excelenta la uzura;
- grad de luciu superior;
- rezistenta mare la intemperii, factori chimici;
- rezistenta mare la lumina si UV.

Detalii produs – bicomponent:

- Componenta A – Baza poliuretanica (rasina poliolica) - poate avea inclus material solid pe baza de α -corindon si cuart, dar in functie de aplicatie acesta se poate livra separat.
- Componenta B – Intaritor izocianat aromatic

1. GENERALITATI

2. DOMENII DE UTILIZARE

Produsul se foloseste ca strat final in sisteme de protectie si decorare a suprafetelor din beton, mozaic, placi aglomerate, etc. (exclusiv pardoseli, sau suprafete orizontale), in conditii de interior, sau de exterior, destinat exploatarii in medii agresive (factori chimici, umiditate mare, uleiuri, trafic, etc.), dar si decorarii superioare a suportului si etalarii exceptionale a peliculei.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
Produsul ca atare				
1.	Aspect, culoare	-	produs omogen, fara incluziuni, divers colorat	examinare vizuala
2.	Grad de frecare, max.	µm	65	SR EN 1524:02
3.	Continut de substanțe nevolatile (3 ore la 125°C)	%	min. 60	SR EN ISO 3251-08
4.	Timp de scurgere, φ 4 mm, la 23°C	s	60 - 90	SR EN ISO 2431-2003
5.	Viabilitate (Pot-life) amestec, 23 ± 2°C	Min.	max. 30	SR EN ISO 9514-2005
6.	Timp de uscare, 23°C - la atingere - in profunzime	Ore Zile	Max. 12 Max. 4	SR EN ISO 1517-1999 SR EN ISO 9117-1:2009
7.	Consum specific	g/m ² /strat	250 - 300	Functie de tipul substratului si planeitate
8	COV	g/l	Max. 300	EN ISO 11890-2
9.	Categorie si subcategorie produs (cf. D E 2004/42/CE)	g/l	A/j (acoperiri performante reactive-bicomponente cu destinatie speciala) Valori COV limita: 550 (2007) / 500 (2010)	
Pelicula				
10.	Aspect	-	pelicula continua, fara defecte, lucioasa	examinare vizuala
11.	Aderenta, incercarea la caroiaj ,grila de 1mm	-	1	SR ISO 2409:2007
12.	Elasticitate, min.	mm	min. 5	SR ISO 1520:2002
13.	Flexibilitate, max. dorn cilindric	mm	min. 3	SR EN ISO 1519:2003
14.	Determinarea reflexiei regulate la 60°	%	70 - 90	SR ISO 2813+C1:1997/A99:2003
15.	Rezistenta la apa, la 23 °C: 1 - dupa 24 ore imersie 2 - dupa 2 ore de la zvantare	-	1 - buna, fara inmuiere 2 - foarte buna	SR EN ISO 2812/2:2007
17.	Rezistenta la ulei mineral la 23°C dupa 24 ore imersie	-	foarte buna, fara inmuiere	SR EN ISO 2812/1:2007

4. INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Este obligatorie respectarea stricta a tuturor indicatiilor, precautiilor sau limitarilor, de mai jos,

in vederea obtinerii unor performante maxime ale produsului.

Aplicarea se poate face prin pensulare, roluire, pulverizare air-less.

Se amesteca cele 2 componente timp de 2 – 3 min.

Raport masic componente (A/B) – 1000 g A / 150 - 200 gr B*

Rapoartele sunt gravimetrice, deci se recomanda cantarirea componentilor, NU dozarea volumetrica.

Se amesteca doar cantitatea ce poate fi folosita in perioada de viabilitate a amestecului (pot-life), de cca. 30 min. la 23°C.

In cazul in care materialele solide pe baza de α-corindon si quart sunt livrate separat, se va amesteca componenta A cu acestea cca. 3 minute, dupa care se adauga componenta B si se omogenizeaza timp de 2 - 3 minute.

Produsul **NU** este compatibil cu apa.

Se recomanda aplicarea a min. doua straturi, pentru obtinerea unei grosimi a peliculei uscate de cca. 400 µm.

Aplicarea vopselei se va face dupa min. 12 ore si max. 20 ore de la aplicarea grundului (amorsei).

Intre straturile de vopsea aplicarea se va face dupa min. 12 ore si max. 20 ore.

Atentie:

daca termenul de aplicare de max. 20 ore a fost depasit, suprafata va trebui re-slefuita pentru asperizare, intrucat aderenta pentru un alt strat de vopsea este iremediabil compromisa.

Aplicarea produsului pe suprafata-suport se face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acestia, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei.

- betonul nou (inclusiv reparatii) are nevoie de 28 zile pentru intarire si uscare inaintea aplicarii;

- se remediaza fisurile si alte imperfektii inainte de aplicarea produsului;

vopselele vechi, neaderente, prenadezul se indeparteaza in totalitate prin razuire, ardere cu lampa de benzina, sablare sau cu solutia chimica EMEX CM CLEANER (in special pentru prenadez); nu se admit urme de alte vopsele.

- suprafetele ce urmeaza sa se acoperi se curata de impuritati si/sau grasimi, se asperizeaza, praful rezultat indepartandu-se cu ajutorul periilor (par moale) sau prin suflare cu aer comprimat;

- suprafetele trebuie sa fie netede, plane, uscate, rezistente (stabile);

- trebuie avut in vedere ca betoanele care contin aditivi ca:

Pregatirea suprafetei-suport:

* Se indica la livrare functie de tipul intaritorului si destinatia produsului.

silicati, alcool polilvinilic, ceruri, etc., pot influenta in mod negativ aderenta produsului la suport.

- eflorescente se vor indeparta de preferinta cu discuri, perierea nefiind eficienta. Nu se recomanda sablarea cu nisip sau decaparea acida. Daca se foloseste totusi decaparea acida, in situatii speciale (urme persistente de ulei, etc.), atunci aceasta se va face cu acid clorhidric diluat la max. 15% concentratie, cca. 0,5 l/m². Se va cauta obtinerea unei spumari uniforme. Suprafata va fi spalata ulterior abundant cu detergent, in vederea inlaturarii urmelor de acid si obtinerea unui pH=7.

Produsul se depoziteaza la temperatura de aplicare minim 24 ore inainte de aplicare.

Inainte de deschiderea ambalajului se indeparteaza de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu contamina produsul.

Se omogenizeaza bine componenta A in ambalajul original folosind un amestecator mecanic, apoi se adauga si componentele B si C pentru amestecare.

Temperatura optima de aplicare a produsului: 15 si 30°C.

Temperatura produsului: 15 si 30°C.

Temperatura suportului: 15 si 40°C.

Umiditatea relativa a mediului max. 65%.

Umiditatea suportului max. 4 %.

Produsul poliuretanic in contact cu apa in faza de preparare / aplicare sufera deteriorari ireversibile, calitatea rezultata fiind afectata semnificativ.

Temperatura suportului va fi cu cel putin 3°C peste temperatura punctului de roua pentru a evita condensarea umiditatii pe suport, ce poate determina scaderea aderentei, a luciului sau basicari.

Produsele nu se vor aplica pe timp de ceata, ploaie, ninsoare, sau cand exista pelicula de apa sau gheata pe suprafata suport.

Se va evita deasemeni aplicarea produselor in conditii de vant puternic sau in prezenta unei mari cantitati de praf in atmosfera.

Vopseaua Poliuretanica de Pardoseala "EMEX" are o durata de uscare de min. 4 ore la 20 - 23°C.

Nu este recomandata aplicarea produsului sub pragul de +15°C, intrucat timpul de uscare se poate prelungi necontrolat.

Parametrii de rezistenta, atat chimica cat si mecanica se vor realiza dupa cca. 4 zile de la aplicare, la o temperatura de 20 – 23°C.

Consumul specific este de cca. 200 - 300 gr. amestec/m²/strat, in conditii optime de aplicare. Acest consum poate fi influentat de imperfektiunile suportului si de metoda de aplicare. Pierderile din cursul pregatirii si aplicarii trebuie luate separate in calcul.

6. USCARE SI INTARIRE

7. CONSUM SPECIFIC

8. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT

Produsul se livreaza in ambalaje metalice inchise etans. Pe etichetele ambalajelor sunt inscrise: numele producatorului, denumirea produsului, tipul produsului, lotul si data fabricatiei, subcategoria produsului, COV, termenul de valabilitate, cantitatea neta, semne avertizoare: INFLAMABIL SI NOCIV.

Ambalajele se depoziteaza in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de foc, la temperaturi cuprinse intre 5 si 35°C.

Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, special utilate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiatii solare sau intemperii, respectand reglementarile privind transportul substantelor inflamabile si nocive.

In ambalajele originale, inchise etans, cu respectarea conditiilor de transport si depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricatiei.

In cursul acestei perioade sunt posibile urmatoarele modificari care nu afecteaza proprietatile peliculogene ale produselor:

sedimentare de pigment

Se inlatura prin agitare pana la omogenizare perfecta

Produsul dintr-un ambalaj parcial golit **NU** mai poate fi utilizat, urmare a reticularii. La depasirea termenului de valabilitate produsul trebuie reverificat din punct de vedere al caracteristicilor peliculogene conform conditiilor tehnice prevazute si poate fi utilizat daca aceste caracteristici corespund.

Produsul contine diluanti reactivi cu caracter inflamabil si nociv.

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectie muncii si igiena sanitara in vigoare.

Se interzice:

- prezenta surselor de foc deschis (scantei, fumat, etc.);
- utilizarea echipamentelor electrice si uneltelor neconforme cu normele in vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
- inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor.

Pe parcursul aplicarii produsului se vor asigura ventilatia si sistemele de stingere a incendiilor corespunzatoare. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si se vor respecta regulile de igiena muncii.

10. MASURI DE SANATATE, SECURITATE SI SITUATII DE URGENTA

Fraze de risc:

R 10 | Inflamabil

R20/21 | Nociv prin inhalare si in contact cu pielea

R36/38 | Irritant pentru ochi si pentru piele

Fraze de securitate:

S2	a nu se lasa la indemana copiilor
S15	a se pastra departe de caldura
S26	in caz de contact cu ochii spalati imediat cu apa si solicitati ajutor medical
S24/25	evitati contactul cu pielea si cu ochii
S47/49	a se pastra numai in ambalajul original, la temperatura de max. 35°C
S55	tratarea produsului prin mijloace adecvate inainte de deversarea in mediul acvatic.

Toate informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta, in vederea obtinerii celor mai bune rezultate cu produsele „EMEX”, marca inregistrata a „ROMTEHNOCHIM” s.r.l., si trebuie respectate ca atare.

Produsele „EMEX” sunt destinate utilizarii profesionale. Orice abatere de la conditiile si metodele de aplicare, depozitare sau pregatire a suprafetei poate influenta negativ performantele produselor puse in opera. „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-si asuma responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare a folosirii acestuia inafara recomandarilor sale.

Toate produsele sunt realizate in sistemul de Management Integrat al Calitatii ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.