



ROMTEHNOCHIM

www.emex.ro

E-mail: office@emex.ro

Str. Neajlovului Nr. 82, Sect 1, Bucureşti

Tel./Fax: 021-457.1693; 021-457.0638

Mobil 0722-209453; 0722-393206

0724-509552; 0728-213628



Fisa tehnica a produsului:

VOPSEA TERMOREZISTENTA "EMEX REZ 400"

Vopeaua siliconica termorezistenta "EMEX REZ 400" este un produs pe baza de rasini siliconice in solvent si componenti speciali, care dupa uscare formeaza pelicule rezistente la temperaturi inalte, caldura excesiva.

Dupa aplicare pe elementele metalice se usuca sub actiunea temperaturii inalte, obtinand astfel parametrii inalti de rezistenta.

Mecanismul de formare a peliculei este:

- fizic - prin evaporarea solventilor;
- prin conversie chimica oxidativa la temperatura ridicata.

1. GENERALITATI

Elemente caracteristice principale:

- aderenta mare la diferite suprafete-suport;
- aspect metalizat si mat;
- rezistenta la temperatura inalta de pana la 400°C;
- aplicare usoara;
- putere de acoperire foarte buna;
- etalare buna;
- duritate buna;
- uscare rapida;
- durabilitate.

2. DOMENII DE UTILIZARE

Vopseaua este destinata pentru vopsirea, decorarea si protectia elementelor de otel si fonta supuse continuu sau temporar la actiunea temperaturilor inalte. In mod special se recomanda pentru vopsirea elementelor de evacuare a gazelor la autoturisme: tevi de esapament, tobe de esapament, cat si cupoarelor industriale.

3. CARACTERISTICII TEHNICE

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
Produsul ca atare				
1.	Aspect, culoare	-	produs omogen, argintie si neagra	examinare vizuala

2.	Densitate, la 20°C	g/cm³	Argintiu: 1,0 ± 0,05 Negru: 1,3 ± 0,05	SR ISO 2811-2002/AC2006
3.	Continut de substante nevolatile (3 ore la 125°C)	%	min. 45	SR EN ISO 3251-2008
4.	Timp de scurgere, j 4 mm	s	40- 60	SR EN ISO 2431-03
5.	Timp de uscare, 23°C	ore	1	SR EN ISO 9117-1:2009
6.	Putere de acoperire	numar straturi	1 - 2	SR ISO 6504-3:2003
7.	Consum specific	g/m²/strat	150 - 170	Functie de rugozitatea suprafetei
8.	COV	g/l	Max. 500	EN ISO 11890-1
9.	Categorie si subcategorie produs (cf. D E 2004/42/CE)	g/l	A/i (acoperiri performante – monocomponente) Valori COV limita : 600 (2007) / 500 (2010)	

Pelicula

10.	Aspect	-	pelicula continua, fara defecte	examinare vizuala
11.	Incercarea la caroaj, grila	cifra de aderență	1	SR ISO 2409:2007
12.	Rezistenta la temperatura	°C	Max. 400	Standard intern
13.	Rezistenta la apa	-	buna, fara basicari, inmuieri, pierderea aderentei, fara modificari semnificative.	SR EN ISO 2812/2:2007

4. INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Mod de aplicare: pensulare, pulverizare cu aer sau air-less.

Pregatirea suprafetei-suport:

Aplicarea produsului pe suprafata-suport se face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acestelui, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei.

- in cazul existentei unor protectii anterioare se efectueaza un test de aderență a emailului cu straturile de protectie vechi;
- vopselele vechi, neaderente, se indeparteaza complet prin razuire, ardere cu lampa de benzina sau folosind solutia chimica speciala pentru decapare "Emex CM Cleaner" sau "Emex PC Eco"; Suprafetele destinate vopsirii trebuie sa fie durabile, uscate, curate, fara praf, fara pete de grasimi, rugina si alte impuritati

Produsul se conditioneaza la temperatura de aplicare minim 24 ore inainte de folosire.

Inainte de deschiderea ambalajului se indeparteaza de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu contamina produsul. Nu se deschide in incaperi cu praf.

Se omogenizeaza produsul in ambalajul original, folosind un amestecator mecanic, pentru redispersarea eventualului sediment.

5. CONDITII DE APLICARE

Compatibilitate:

Se va evita amestecarea produsului cu alte vopsele chiar si similar, pentru evitarea riscului aparitiei unor probleme de compatibilitate. Straturile pre-gatitoare (gleturi, grunduri, etc.) vor fi fabricate de producatorul "Romtehnochim" sau recomandate de acesta, pentru asigurarea unei compatibilitati maxime.

Este interzisa amestecarea produsului cu var, huma sau alte umpluturi.

Temperatura optima de aplicare a produsului: 10 - 30°C.

Temperatura produsului: 15 - 30°C.

Temperatura suportului: 15 - 40°C.

Umiditatea relativa a mediului max. 65%.

Temperatura suportului va fi cu cel putin 3°C peste temperatura punctului de roua pentru a evita condensarea umiditatii pe suport, ce poate determina scaderea aderentei, a luciului sau basicari.

Spalarea sculelor se face imediat dupa incetarea lucrului, cu diluant, urmata de stergere cu o panza din bumbac sau in.

Produsul se livreaza in ambalaje metalice inchise etans. Pe etichetele ambalajelor sunt inscrise: numele producatorului, denumirea produsului, tipul produsului, lotul si data fabricatiei, termenul de valabilitate, cantitatea neta, semne avertizoare: INFLAMABIL si NOCIV.

Ambalajele se depoziteaza in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de foc, la temperaturi cuprinse intre 5 si 30°C.

Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, special utilate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiatii solare sau intemperii, respectand reglementarile privind transportul substantelor inflamabile si nocive.

In ambalajele originale, inchise etans, cu respectarea conditiilor de transport si depozitare, 12 luni de la data fabricatiei.

In cursul acestei perioade sunt posibile urmatoarele modificari care nu afecteaza proprietatile peliculogene ale produselor:

cresterea vascozitatii | se inlatura prin corectii cu diluant

sedimentare de pigment | se inlatura prin agitare pana la omogenizare perfecta

Produsul dintr-un ambalaj parcial golit are o valabilitate mica, urmare aparitiei reactiilor chimice de reticulare oxidativa generate de oxigenul prezent ca urmare a patrunderii aerului.

La depasirea termenului de valabilitate produsul trebuie verificat din punct de vedere al caracteristicilor peliculogene conform conditiilor tehnice prevazute si poate fi utilizat daca aceste caracteristici corespund.

Produsul contine solventi cu caracter inflamabil si nociv.

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de preventie a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare.

6. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT

7. TERMEN DE VALABILITATE

8. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI

Se interzice:

- prezenta surselor de foc deschis (scantei, fumat, etc.);
- utilizarea echipamentelor electrice si uneltelor neconforme cu normele in vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
- inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor.

Pe parcursul aplicarii produsului se vor asigura ventilatia si sistemele de stingere a incendiilor corespunzatoare. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si se vor respecta regulile de igiena muncii.

Fraze de risc:

R 10	Inflamabil
R20/21	Nociv prin inhalare si in contact cu pielea
R36/38	Iritant pentru ochi si pentru piele

Fraze de securitate:

S2	a nu se lasa la indemana copiilor
S15	a se pastra departe de caldura
S26	in caz de contact cu ochii spalati imediat cu apa si solicitati ajutor medical
S24/25	evitati contactul cu pielea si cu ochii
S47/49	a se pastra numai in ambalajul original, la temperatura de max. 35°C
S55	tratarea produsului prin mijloace adecvate inainte de deversarea in mediul acvatic.

Stingerea incendiilor: nisip, praf chimic, CO₂.

Toate informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta, in vederea obtinerii celor mai bune rezultate cu produsele „EMEX”, marca inregistrata a „ROMTEHNOCHIM” s.r.l., si trebuie respectate ca atare.

Produsele „EMEX” sunt destinate utilizarii profesionale. Orice abatere de la conditiile si metodele de aplicare, depozitare sau pregatire a suprafetei poate influenta negativ performantele produselor puse in opera. „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-si asuma responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare a folosirii acestuia inafara recomandarilor sale.

Toate produsele sunt realizate in sistemul de Management Integrat al Calitatii ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.