



Fisa tehnica a produsului:

VOPSEA pentru TIGLA din BETON "EMEX"

Vopseaua pentru Tigla din Beton "Emex" este un produs monocomponent, pe baza de copolimeri acrilici in dispersie apoasa, aditivi specifici si fileri, destinata protejarii si decorarii placilor de tigla din beton sau suprafetelor din azbociment, cu luciu mediu.

Produsul se livreaza in 12 nuante de baza, dar poate fi colorat la comanda in orice culoare RAL.

Elemente caracteristice principale:

- aderenta deosebita la suport;
- putere mare de acoperire;
- timp de uscare foarte scurt;
- lavabilitate foarte mare;
- rezistenta mare la intemperii;
- rezistenta buna la socuri, zgariere, uzura;
- rezistenta buna la actiunea mucegaiurilor si bacteriilor;
- rezistenta buna la variatii de temperatura si intemperii;
- rezistenta mare la radiatii ultraviolete;
- caracter nepoluant.

1. GENERALITATI

2. DOMENII DE UTILIZARE

Vopseaua pentru Tigla din Beton "Emex" este utilizata prioritar pentru acoperirea, protejarea si finisarea tiglelor din beton si suporturi din azbociment sau beton, dar poate fi folosita la orice alt suport mineral. O caracteristica principală a acestui produs este posibilitatea de a fi aplicata direct pe placile de tigla din beton iesite din cuptor, la o temperatura de cca 55°C, lucru ce permite o uscare la cca. 4 minute.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
Produsul ca atare				
1.	Aspect	-	produs omogen, tixotrop, fara depuneri	examinare vizuala

2.	Densitate, la 23°C	g/cm ³	1,20 ± 0,5	SR EN ISO 2811-02
3.	Continut de substante nevolatile (1 ora la 120°C)	%	min. 50	SR EN ISO 3251-03
4.	Putere de acoperire	numar straturi	1 - 2	SR ISO 6504-3:2003
5.	pH	-	7 - 9	STAS 8619/3-90
6.	Consum specific	g/m ² /strat	130 - 200	Functie de rugozitatea suprafetei
7.	COV	g/l	Max. 65	EN ISO 11890-2
8.	Subcategorie produs (cf. D E 2004/42/CE)	g/l	Acoperiri performante - monocomponente. Valori COV limita: 140 (2007) / 140 (2010)	
Pelicula				
9.	Aspect	-	pelicula continua, fara defecte, lucioasa	examinare vizuala
10.	Timp de uscare: - la atingere - pentru reacoperire	ore	½ 3	SR EN 29117-98
11.	Rezistenta la umiditate	ore	min. 200	SR EN 60068-2-30:2001

4. COMPATIBILITATE

Este interzisa amestecarea produsului cu alte vopsele chiar similare. Nuantarea produsului se poate face doar de producator, intr-una din cele 12 culori standard, sau la comanda in orice culoare RAL. Nu se recomanda nuantarea ulterioara sau corectia cu paste de colorare. Este recomandat ca straturile pregetitoare ce vor fi aplicate sa fie fabricate de producatorul "Romtehnochim" sau propuse de acesta pentru asigurarea unei compatibilitati optime.

Este interzisa amestecarea produsului cu var, huma sau vopsele pe baza de solventi

5. INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Mod de aplicare: Pensulare, roluire, pulverizare air-less.

Aplicarea produsului pe suprafata-suport se face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acesteia, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei.

Pregatirea suprafetei-suport:

- **Betonul sau mortarele noi (inclusiv reparatiile) necesita minim 28 zile pentru intarire si uscare inaintea aplicarii; nerespectarea acestei conditii afecteaza rezistenta produsului in timp, determina exfolieri, basicari, sau modificari cromatice.**
- suprafetele tencuite se verifica prin ciocanire inainte de

aplicarea produsului; daca se dovedesc necorespunzatoare (suna a gol), se indeparteaza complet tencuiala, pana la zidarie si se refac cu un mortar de aceeasi clasa cu cel initial;

- se remediază fisurile și alte imperfecțiuni înainte de aplicarea produsului;
- vopselele vechi, neaderente, se indepartează complet prin razuire, ardere cu lampa de benzina sau folosind soluția chimică specială pentru decapare "Emex CM Cleaner" sau "Emex PC Eco";
- zonele atacate de mucegai se curată și se impregnează cu Sanitizantul "Emex Forte"
- dacă există incluziuni metalice, acestea se vor acoperi în prealabil cu un grund alchidic, recomandat de producător;
- suprafetele ce urmează să se acoperă cu Vopseaua de Tigla "Emex", se curăță de impurități sau grăsimi;
- suprafetele trebuie să fie netede, plane, uscate.

Pentru toate suprafetele (mai puțin tigla nou fabricată) se va aplica în mod obligatoriu grund de amorsare.

- Produsul se depozitează la temperatură de aplicare minim 24 ore înainte de aplicare.

- Înainte de deschiderea ambalajului se indepartează de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu contamina produsul. Se amestecă bine produsul în ambalajul original.

- Se recomandă o diluare a vopselei cu cca. 10% apă, în funcție de modul de aplicare. Intervalul de aplicare între straturi este de aprox. 3 ore.

- Temperatura optimă de aplicare a produsului este cuprinsă între 10 și 30°C, iar umiditatea relativă de max. 75%.

- Temperatura suportului va fi cu cel puțin 3°C peste temperatură punctului de rouă pentru a evita condensarea umiditatii pe suport.

NU SE VA UTILIZA SUB +5°C SAU PE SUPRAFETE UMEDE

Nota: Nu se va lucra sub acțiunea directă a razeilor solare, la temperaturi ridicate, ceata sau umiditate peste 75%, sub pericol de ploaie sau inghet sau în condiții de vant puternic.

Produsul se livrează în ambalaje din PVC sau PE închise etanș. Pe etichetele ambalajelor sunt inscrise: numele producătorului, denumirea produsului, tipul produsului, data fabricației, subcategoria produsului, COV, termenul de valabilitate, cantitatea netă, semne avertizoare: A NU SE UTILIZA SUB +5°C.

Ambalajele se depozitează în spații uscate, ventilate, ferite de soare și surse de foc, la temperaturi între minim +5°C și maxim +30°C.

6. CONDITII DE APPLICARE

7. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT

ATENTIE!

Depozitarea la temperaturi de sub 5°C poate duce la deteriorarea iremediabila a produsului.

In ambalajele originale, inchise etans, cu respectarea conditiilor de transport si depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricatiei.

In cursul acestei perioade sunt posibile urmatoarele modificari care nu afecteaza proprietatile peliculogene ale produselor:

usoara sedimentare | - se inlatura prin agitare pana la omogenizare perfecta.

Produsul dintr-un ambalaj parcial golit are o valabilitate mica, urmare aparitiei reactiilor chimice de reticulara oxidativa generate de oxigenul prezent ca urmare a patrunderii aerului. La depasirea termenului de valabilitate produsul trebuie reverificat din punct de vedere al caracteristicilor peliculogene conform conditiilor tehnice prevazute si poate fi utilizat daca aceste caracteristici corespund.

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare.

Se interzice contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele.

Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si va respecta regulile de igiena muncii.

PRODUSUL NU ESTE TOXIC SAU INFLAMABIL

Fraze de Securitate

- | | |
|------|--|
| S2 | a nu se lasa la indemana copiilor. |
| S 26 | In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist. |
| S 46 | in caz de inghitire, a se consulta imediat medicul. |

Toate informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta, in vederea obtinerii celor mai bune rezultate cu produsele „EMEX”, marca inregistrata a „ROMTEHNOCHIM” s.r.l., si trebuie respectate ca atare.

Produsele „EMEX” sunt destinate utilizarii profesionale. Orice abatere de la conditiile si metodele de aplicare, depozitare sau pregatire a suprafetei poate influenta negativ performantele produselor puse in opera. „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-si asuma responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare a folosirii acestuia inafara recomandarilor sale.

Toate produsele sunt realizate in sistemul de Management Integrat al Calitatii ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.